LAMBARI

Catálogo Digital

Graxas Automotivas e Industriais

EVORA lubrificantes

EVORA - Graxas Automotivas e Industriais

Seja qual for o seu equipamento – forno, trilhos ferroviários, moinho, engrenagens abertas, chassis ou rolamentos – você encontrará uma graxa EVORA para atender às suas necessidades.

Categoria	Graxa		NLGI	Cor	Base	Viscosidade Óleo-base	Temperatura de trabalho	Ponto de Gota
	EVORA – linha automotiva					cST a 40°C	C°	C°
	EVORA CPXL GREEN		2		Complexo de Lítio	150	-10° até 250°	272°
	EVORA AGROLITH	BIODEGRADÁVEL	00		Lítio	68	-10° até 130°	182°
	EVORA LITH BLUE MP	MERCEDES BENZ DBL 6804.00	2		Lítio	100	-10° até 130°	198°
	EVORA LITH MARINE		2		Lítio	100	-10° até 130°	198°
	EVORA PC		2		Cálcio	68	-10° até 60°	98°
	EVORA CHASSIS		2		Cálcio	50	-10° até 60°	98°
	EVORA C-TRUCK G5		2		Cálcio	50	-10° até 60°	98°
	EVORA MOTO GREASE		2		Lítio	100	-10° até 130°	198°
	Evora – linha industrial					cST a 40°C	C°	C°
	EVORA POLY EX		2		Poliuréia	125	-30° até 200°	>260°
	EVOLI SFNC EP		1 e 2		Sulfonato	460	0° até 210°	>316°
	EVOLI CPXL EP	MERCEDES BENZ DBL 6804-50	2		Complexo de Lítio	150	-10° até 250°	272°
	EVOLI CPXL MO3		1 e 2		Complexo de Lítio	320	-10° até 180°	245°/274°
	EVOLI CPXL HV		2		Complexo de Lítio	400	-10° até 250°	274°
	EVOLI CPXC		1 e 2		Complexo de Cálcio	220	-20° até 165°	250°
	EVOLI CPXC PAO		000		Complexo de Cálcio	-	-40° até 110°	172°
	EVOLI CPXC ECO	Sintética Biodegradável	2		Complexo de Cálcio	30	-30° até 180°	250°
	EVOLI CPXC ECO MO3	Sintética Biodegradável	2		Complexo de Cálcio	320	-30° até 180°	250°
	EVOLI BNT HT		1 e 2		Argila	100	-10° até 265°	>309°
	EVOLI BNT HT		00		Argila	100	-10° até 265°	>309°
	EVOLI BNT HT MO3		1 e 2		Argila	100	-10° até 265°	>309°
	EVOLI BNT HT MO10		1 e 2		Argila	100	-10° até 265°	>309°
	EVOLI BNT HT COPPER		2		Argila	85	-10° até 1100°	>309°
	EVOLI DS HT SILI	(Sintética)	3/4		Inorgânico	12.500	-40° até 250°	>316°
	EVOLI LITH MP		00, 0 e 1		Lítio	100	-10° até 130°	160°/175°/180°
	EVOLI LITH MP		2		Lítio	100	-10° até 130°	198°
	EVOLI LITH MP		3		Lítio	100	-10° até 130°	198°
	EVOLI LITH MP L		2		Lítio	100	-10° até 130°	185°
	EVOLI LITH G25		2		Lítio	100	-10° até 130°	198°
	EVOLI LITH G5		2		Lítio	100	-10° até 130°	198°
	EVOLI LITH DT		2		Lítio	100	-10° até 130°	198°
	EVOLI LITH MO3		2		Lítio	160	-5° até 130°	198°
	EVOLI LITH EP		00, 0 e 2		Lítio	150	-20° até 130°	185°/185°/198°
	EVOLI LITH EP		1		Lítio	150	-20° até 130°	198°
	EVOLI LITH EP		2/3		Lítio	150	-20° até 130°	198°
	EVOLI LITH SILI COLD	(Sintética)	1/2		Lítio	200	-30° até 130°	190°
	EVOLI C-G5		2		Cálcio	50	-10° até 60°	98°
	EVOLI C-G10		2		Cálcio	50	-10° até 60°	98°
	EVOLI C-UNIVERSAL		2		Cálcio	90	-10° até 60°	98°
	EVOLI BETUMEN 300 e 500		-		Asfáltica	-	70°	-
	EVOLI MILL PRO		-		Semissintética	-	-	-
	EVOLI MILL		-		Asfáltico	-	-	-

A lista abaixo é um guia geral de lubrificação, confeccionado por nossos experientes engenheiros químicos. Você também encontrará mais informações sobre a correta aplicação das graxas lubrificantes **EVORA** em nossos Boletins Técnicos e nas FISPQs (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), que podem ser obtidas junto ao nosso escritório local de vendas, representantes comerciais, centros de distribuição ou através do site **www.evoralub.com.br**.

Aplicação típica

Mancais de rolamento, engrenagens, acoplamentos para indústrias em geral, articulações e cubos de rodas automotivos.
GRAXA BIODEGRADÁVEL - Fusos, eixos e mancais de colheitadeiras de algodão. Sistemas centralizados ou onde é exigido um lubrificante fluido com excelente estabilidade mecânica.
Mancais planos, rolamentos, torniquetes, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas, juntas estriadas, eixos cardãs, pinos, articulações de chassis e equipamentos mecânicos em geral.
Lubrificação em lanchas, embarcações, jet ski, equipamentos marítimos e outros veículos náuticos.
Aplicação em locais de umidade e em ambientes com atmosferas salinas. Excelente resistência em contato com água.
Lubrificação de pinos, articulações de chassis automotivos e pontos de lubrificação em geral.
Lubrificação de trilhos ferroviários, feixes de molas de caminhões e outros. Indicado para lubrificação da quinta roda do cavalo mecânico e para pontos de lubrificação onde se faz necessária a aplicação de uma graxa grafitada.
Lubrificação de correntes de motocicletas, lanchas, embarcações, jet ski, equipamentos marítimos e outros veículos náuticos.

Para lubrificação de mancais de rolamentos de motores elétricos, rolamento de trocadores de calor, rolamentos de bombas que operem em alta temperatura, aplicações que exijam lubrificação permanente e baixa separação de óleo, britadores e outros equipamentos sujeitos a condições severas de cisalhamento.
Para lubrificação em mancais submetidos a condições severas de carga, mancais selados de rolos e de ventiladores. Centrífugas, moinho de martelos, máquinas de fabricação de papel e celulose. Indústrias siderúrgicas, rolamentos para cerâmicas, têxtil, plásticos e indústrias em geral.
Para lubrificação de equipamentos sujeitos a altas cargas e cargas de choque. Para acoplamentos industriais em geral, engrenagens, articulações, juntas universais, luvas deslizantes das árvores de transmissão, mancais de rolamento e deslizantes, bombas d'água e cubos de roda automotivos.
Equipamentos de construção, terraplenagem, mineração e máquinas agrícolas onde existam pontos de lubrificação como os encontrados em: tratores, escavadeiras, motoniveladoras, compactadores, colheitadeiras e equipamentos agrícolas.
Para lubrificação de máquinas de corte florestal, britadores e equipamentos em geral que estão sujeitos a altas cargas, choques e que necessitem de uma graxa de alta estabilidade com propriedades de extrema pressão.
Indicado para casos específicos onde ocorra contaminação com água, como mancais resfriados, bem como equipamentos leves, entre outros.
Para lubrificação em sistemas de montagem de máquinas de lavar a jato de água e outros locais que requerem facilidade de penetração do lubrificante e o contato com água é uma situação constante.
Para lubrificação e proteção de cabos de aço de plataformas, embarcações, exploração e produção de petróleo off-shore, máquinas de fabricação de papel, mancais, engrenagens e cárter de motores de equipamentos leves. Onde há contato direto com a natureza, locais úmidos, salinos e ambientes marinhos.
Para lubrificação de equipamentos em áreas ambientalmente sensíveis, que incluem: equipamentos de uso em ambientes marinhos, tratamento de água e barragens, construção civil e implementos agrícolas.
Para lubrificação em mancais, sistemas centralizados industriais, rolamentos, válvulas, ventiladores de estufas e exaustores. Fornos secadores, carros de escória, cerâmica, cimento e em equipamentos que operam em altas temperaturas.
Possui excelente bombeabilidade em todas as condições climáticas. Indicada para equipamentos que trabalhem em altas rotações.
Para lubrificação em mancais, rolamentos, válvulas, mancais planos, ventiladores de estufas e exaustores. Fornos secadores, carros de escória, cerâmica, cimento e em equipamentos que operem em altas temperaturas.
Para lubrificação em mancais, rolamentos, válvulas, mancais planos, ventiladores de estufas e exaustores. Indicado para fornos secadores, carros de escória, cerâmica, vidro, cimento, siderúrgicas, fundições e em equipamentos que operem em altas temperaturas e exigem grande lubricidade.
Para lubrificação em montagem de pinos, válvulas, roscas, porcas, parafusos, conexões de trocadores de calor, caldeiras, autoclaves e fornos industriais, permitindo assim sua futura desmontagem.
Para lubrificação do tipo permanente em: montagens de freios, válvulas, equipamentos instalados em exteriores, conexões elétricas e para prevenir corrosão em conectores multipinos de chicotes elétricos.
Propiciam boa lubrificação dos fusos e possuem excelente bombeabilidade em todas as condições climáticas. Possui ainda aditivos antioxidantes e anticorrosivos, e são recomendadas para sistemas centralizados industriais e em equipamentos que operem em altas rotações.
Formuladas com aditivo antioxidante, são recomendadas para a lubrificação de engrenagens, acoplamentos, mancais planos e de rolamentos, como aqueles instalados em: compressores, bombas e motores elétricos. No grau NLGI 3 é recomendada para aplicações em motores de tração de locomotivas.
Recomendada para aplicações em motores de tração de locomotivas.
Para lubrificação em talhas elétricas ou em locais que requerem adesividade superior à das graxas convencionais. Não indicado para o uso em locais que requerem um lubrificante com aditivos de extrema pressão.
Com 25% de aditivo sólido grafite. Para lubrificação de trilhos ferroviários, mancais de deslizamento, mancais de fricção, pinos de chassis, juntas universais e articulações de automóveis, caminhões e máquinas de construção.
Com 5% de aditivo sólido grafite. Para lubrificação de trilhos ferroviários, mancais de deslizamento, mancais de fricção, pinos de chassis, juntas universais e articulações de automóveis, caminhões e máquinas de construção.
Para lubrificação de equipamentos marítimos e veículos náuticos. Mancais planos, rolamentos, torniquetes, acoplamentos flexíveis, partes móveis de máquinas, cubos de rodas, juntas estriadas, eixos cardãs, pinos, articulações de chassis e equipamentos mecânicos.
Para rolamentos e superfícies deslizantes. Aplicações onde as peças móveis estejam sujeitas à contaminação por abrasivos ou operem em ambientes com poeira.
Para lubrificação de mancais de esteiras transportadoras de minérios, britadores e outros equipamentos sujeitos a condições severas de cisalhamento.
Para lubrificação de mancais de esteiras transportadoras de minérios, britadores e outros equipamentos sujeitos a condições severas de cisalhamento.
Utilizada na lubrificação de mancais de rolamentos de laminadores de aço, bem como em cubos de roda automotivos e mancais de rodeiros de vagões ferroviários.
Para lubrificação em cabos de velocímetros, mancais e rolamentos de esferas. Indicada também para travas elétricas, exaustores ou em locais onde é requerido um lubrificante resistente. Em alguns casos serve como um lubrificante permanente.
Com 5% de aditivo sólido grafite. Para lubrificação em cabos de aço de guindastes, lubrificação de trilhos de portas de aço, chapa de deslizamento de truques ferroviários, correntes corrediças, articulações mecânicas em geral e mancais de deslizamento de baixa velocidade.
Com 10% de aditivo sólido grafite. Para lubrificação em cabos de aço de guindastes, trilhos de portas de aço, chapa de deslizamento de truques ferroviários, correntes, corrediças, articulações mecânicas em geral e mancais de deslizamento de baixa velocidade.
Para lubrificação de pinos, articulações de chassis automotivos e pontos de lubrificação em geral. Não indicado para operações que ocorram em alta rotação, cargas e temperaturas elevadas.
EVOLI BETUMEN 300 – Engrenagens de baixa velocidade, cabos de aço e correntes expostas ao ambiente. EVOLI BETUMEN 500 – Peças submetidas a temperaturas mais altas e engrenagens de tração de locomotivas mais antigas em climas quentes. Deve ser aquecida a cerca de 70°C antes de ser aplicada.
Recomendado para lubrificação de mancais de moenda e suporte de pinhões, os quais se faz necessário à utilização de um lubrificante de alta qualidade e resistência. Atende ao nível de desempenho AGMA 9005-D94.
Para rolos de moenda e para suporte de pinhões. Atende ao nível de desempenho ISO 1000.

ÍCONES DE REFERÊNCIA

- Acoplamento
- Agrícola
- Altas rotações
- Altas temperaturas
- ECO - Biodegradáveis
- Eletrônicos
- Engrenagens
- Fabricação e montagem
- Mancal
- Maquinários alimentícios
- Máquinas pesadas construção e mineração
- Moenda
- Motocicletas
- Motores elétricos
- Náutica
- Rolamentos
- Trem
- Veículos leves
- Veículos pesados

Graxas:

Lubrificantes industriais:

Leia os QRCode e acesso os produtos no site

LAMBARI

Sua confiança é o nosso combustível

www.grupolambari.com.br